

Softwood Lye viene usato per la preparazione di elementi in legno per interni non finiti o appena carteggiati, come i pavimenti, le scale, i mobili e i pannelli. La preparazione riduce al minimo il processo di ingiallimento naturale del legno ed esalta la struttura naturale del legno, aggiungendo una finitura bianca. Softwood Lye può essere usato per tutti i tipi di legno dolce come il pino, l'abeto rosso e il pitch-pine. Se usato sul larice, si crea una finitura grigio antico/marrone. Softwood Lye non può essere usato sul legno duro. Il colore finale si ottiene dopo 1-2 mesi.

- Conserva il colore chiaro del legno
- Necessita di un successivo trattamento con olio o sapone
- Solo per legni teneri
- Contiene pigmenti bianchi



Aree di applicazione

Usato per la preparazione di legno per interni non finito o appena carteggiato. Ideale per ogni tipo di legno morbido.

Uso

Preparazione	<p>Prima di applicare la liscivia, pulire, asciugare e carteggiare finemente (grana 100-120) la superficie in legno non finita.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore e versare la liscivia in un secchio di plastica. È importante che nel contenitore non vi siano pigmenti. Mescolare regolarmente durante l'applicazione onde evitare che i pigmenti si sedimentino sul fondo. Applicare una mano omogenea di liscivia con WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo per la lunghezza delle venature. Applicare almeno 1 l di liscivia ogni 10 m² di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore a 20°C. Lavorare le fibre sporgenti e rimuovere i pigmenti in eccesso con un disco di lucidatura medio, verde o bordeaux. Rimuovere la polvere dovuta alla carteggiatura con l'aspirapolvere. Finire la superficie in legno con un olio o un sapone WOCA.</p>
Nota	<p>Softwood Lye può assumere un colore verde, che scomparirà nel corso del tempo.</p>

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 8-12 ore.



Dati tecnici

Densità	1-1,1
PH	13-14
Durata	3 anni.
Resa	10-12 m ² /L, depending on wood type and surface.
Colori	Contiene pigmenti bianchi
Pulizia degli utensili	Acqua.
Conservazione	+10-25°C . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate (max +25°C).
COV	COV-Max: <2,5 g/l, CONTENUTO MASSIMO DI COV (A/g (BA)): 30 g/l.
Formati	2,5 L
Autorizzazioni	Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Strumenti di applicazione	WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo Secchio di plastica
---------------------------	---

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.