

Antique Oak Lye dona alla quercia un aspetto affumicato con ammoniaca. Questo prodotto è di facile utilizzo ma è corrosivo e deve essere maneggiato con cautela durante l'applicazione. Dal momento che il prodotto reagisce con l'acido tannico presente nella quercia, il colore ottenuto dopo l'applicazione può variare a seconda della concentrazione di tannino nel legno. Tuttavia, dà vita a un colore unico dall'aspetto vissuto. Il colore finale si ottiene dopo 1-2 mesi.

- **Necessita di un successivo trattamento con olio o sapone**
- **Solo per legno di quercia**
- **Non contiene pigmenti**



## Aree di applicazione

---

Usato per la preparazione del legno di quercia. Dona l'aspetto del legno affumicato con ammoniaca.

## Uso

---

Preparazione	<p>Prima di applicare la liscivia, pulire, asciugare e carteggiare finemente (grana 100-120) la superficie in legno non finita.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore e versare la liscivia in un secchio di plastica. Applicare una mano omogenea di liscivia con WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo per la lunghezza delle venature. Applicare almeno 1 l di liscivia ogni 10 m<sup>2</sup> di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 2-4 ore a 20°C. Pulire con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciare asciugare per circa 8-12 ore a 20°C. Lavorare le fibre sporgenti con un disco di lucidatura medio, verde o bordeaux. Rimuovere la polvere dovuta alla carteggiatura con l'aspirapolvere. Finire la superficie in legno con un olio o un sapone WOCA.</p>
Nota	<p>A seconda della quantità di umidità e tannino nella quercia, il colore potrebbe variare. L'alburno non assume un colore scuro.</p>

## Tempo di asciugatura

---

Tempo di asciugatura 2-4 ore.



Antique Oak Lye

Antaa tammipinnoille savuisen ilmeen

Scheda tecnica

05.05.2021 - p. 2/2

## Dati tecnici

---

Dichiarazione	Idrossido di sodio, acqua.
Densità	1-1,08
PH	13-14
Durata	3 anni.
Resa	8-10 m <sup>2</sup> /L, depending on wood type and surface.
Colori	Clear.
Pulizia degli utensili	Acqua.
Conservazione	+10-25°C . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate (max +25°C).
Formati	2,5 L
Autorizzazioni	Certifikát IBR

## Manutenzione e prodotti associati

---

Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525A
Strumenti di applicazione	WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo Secchio di plastica

## Contatto

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*