

Hardwax Oil Swift è un prodotto da rullo a basso odore ad asciugatura rapida per il trattamento a olio dei pavimenti in legno. È incredibilmente facile da applicare, dal momento che non deve essere strofinato sul legno. Hardwax Oil Swift unisce l'olio naturale e la cera in un unico prodotto, offrendo una superficie estremamente robusta altamente resistente a liquidi e macchie. Dona al pavimento un aspetto neutro e una pratica superficie antiscivolo facile da mantenere. Il prodotto è idoneo per il trattamento di superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente o come rivestimento sopra all'Master Colour Oil WOCA.

- **Non deve essere strofinato nel legno**
- **Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso**
- **Resistente a graffi e macchie**
- **Dona al legno un aspetto naturale e una superficie traspirante**
- **Facile da mantenere con l'uso dei prodotti trattanti associati**



Are di applicazione

Per superfici in legno non trattate o appena levigate o come finitura sopra WOCA Master Colour Oil.

Uso

Preparazione	<p>È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento siano a una temperatura tra 15 °C e 30 °C e che l'umidità dell'aria sia all'incirca del 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con l'olio. Il pavimento deve essere libero da sporco, grasso, cera e residui della carteggiatura. I pavimenti precedentemente trattati devono essere carteggiati a vivo con grana 120-150. Successivamente, passare con cura l'aspirapolvere e lavare il pavimento se necessario usando un panno imbevuto in acqua ben strizzato.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Carteggiatura finale	Grana 120-150
Trattamento	Mescolare con cura l'Olio-cera swift prima e durante l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare un sottile strato di olio usando un rullo per vernice a pelo corto (3-4 mm) o simile, lungo le venature del legno. Distribuire con cura l'olio. Lasciare asciugare il pavimento per 4-5 ore. Ripetere il trattamento entro 12 ore, qualora sia necessaria un'altra mano d'olio. In questo caso, consigliamo di carteggiare con carta a grana 150 o un disco marrone per favorire l'aderenza tra le mani.
Nota	Se si desidera applicare Hardwax Oil Swift come rivestimento per olio ossidante colorato, consigliamo di applicare l'olio colorato, lasciarlo asciugare fino al giorno successivo, effettuare una carteggiatura intermedia con un disco marrone e applicare Hardwax Oil per garantire l'aderenza tra le mani.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	4-5 ore A seconda della temperatura, dell'umidità e della quantità applicata.
Indurimento completo	7 giorni A seconda della temperatura, dell'umidità e della quantità applicata. Le basse temperature e/o l'elevata umidità dell'aria possono aumentare i tempi di essiccazione.



Dati tecnici

Densità	Ca. 0,9 g/ml
Tenore di sostanza secca	43%
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	+ 15-30 °C
Resa	Ca. 20 m ² /l, a seconda del tipo di legno e della superficie
Colori	Natural and white
Pulizia degli utensili	Solvente WOCA
Conservazione	+ 15-25 °C Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore [ad es. luce solare]. Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 500 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).

Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Sapone naturale, articolo n. 511010
Trattamento mensile	Sapone rigenerante per olio, articolo n. 511210
Trattamento semestrale	Trattamento olio, articolo n. 528010
Prodotti associati	Pulitore intensivo, articolo n. 551525
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, articolo n. 88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, articolo n. 599650 Asta telescopica, articolo n. 599651

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.